

CONLIT 150 P

(UDEN VÆV)



PRODUKT

CONLIT 150 P er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Det er et særdeles formfast og stift produkt med overordentlige gode brandbeskyttende egenskaber.



ANVENDELSE

CONLIT 150 P anvendes til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner fra BS 30 til BS 120. Anvendes sammen med CONLIT klæber eller svejsesøm.

TEKNISKE EGENSKABER

Område	Beskrivelse
Varmeisolering	$\lambda_{10}=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Anvendelses temp.	Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C på evt. belægning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.
Brand	Ulden er ubrændbar i henhold til ISO 1182. Conlit 150 er bl.a. godkendt i henhold til MK-godkendelse 6.10/1052 samt MK-godkendelse 6.10/1528.
Vandabsorption	1 vol. % i henhold til BS 2972:75
Fugtabsorption	Ca. 0,004 vol. % ved 90% RF
Trykstyrke	
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient=0 Svind (krympning)=0
Dampdiffusionstal	Diffusionstal på ca. 0,15 kg/GPa·m·s
Specifik varme	Den specifikke varme er ca. 0,8 KJ/Kg·K

SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

Dimensioner (mm)	Palle stk.	Mængde m ²	DB nr	Leveringstid
1000 x 1200 x 20	60	72,00	16 51 813	3 dage
* 1000 x 1200 x 25	48	57,60	16 51 814	3 dage
1000 x 1200 x 30	40	48,00	16 51 815	3 dage
* 1000 x 1200 x 40	30	36,00	16 51 816	3 dage
1000 x 1200 x 50	24	28,80	16 51 819	3 dage

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	DB nr	Leveringstid
1000 x 600 x 20	8	4,80	56 40 360	3 dage
* 1000 x 600 x 25	6	3,60	56 40 361	3 dage
1000 x 600 x 30	4	2,40	85 19 407	3 dage
* 1000 x 600 x 40	4	2,40	85 19 415	3 dage
* 1000 x 600 x 50	4	2,40	85 19 423	3 dage

Anvendelses temp.: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C på evt. belægning max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar i henhold til ISO 1182/DS 1057.1

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.